

PRÜFZEUGNIS (V)

über die Untersuchung von "GRAFILIT SL (rot)" gemäß KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes

Hersteller : DONIT TESNIT d.d., Medvode, Slowenija
 Art der Proben : Flachdichtungsqualität
 Bezeichnung der Proben : "GRAFILIT SL (rot)"
 Art der Prüfkörper : Probepplatten
 Eingang der Proben : 21.10. und 22.10.1998
 Probenehmer : Auftraggeber

Untersuchungsergebnisse

- Rezeptur wurde vorgelegt und überprüft
- Grundanforderungen: O:V-Verhältnis 1:50 cm²/cm³


	1.-3. Tag	4.-6. Tag	7.-9. Tag	Richtwert für 3. Extraktion
Klarheit, Färbung, Geruch, Geschmack, Schaumbildung	n nb	n nb	n nb	nicht nennenswert beeinflusst
C-Abgabe [mg C/m ² d]	6	6	6	≤ 125,0
Cl ₂ -Zehrung [mg Cl ₂ /m ² d]	40	30	30	≤ 150,0

3. Zusatzanforderungen:

Aromatische Amine [mg/m ² d]	< 0,0003	< 0,0003	< 0,0003	
Phenole [mg/m ² d]	0,03	0,03	0,03	
BTX [mg/m ² d]	0,66	0,81	0,84	

Die untersuchten Proben "GRAFILIT SL (rot)" entsprechen den Anforderungen der KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes (BGes.Bl. Jg. 77, 1. u. 2. Mitt. ff) im Bereich Dichtungen D2. DE

Karlsruhe, den 08.02.2004



Dr. I. Wagner

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses richtet sich nach andernorts festgelegten Bestimmungen. Sie endet jedoch spätestens 5 Jahre nach Ausstellungsdatum.

Die Veröffentlichung des Prüfzeugnisses - vollständig oder in Auszügen - ist ohne ausdrückliche Genehmigung von seiten der Prüfstelle nicht gestattet.