

## PRÜFZEUGNIS (V)

über die Untersuchung von "GRAFILIT SP (weiß)" gemäß KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes

Hersteller : DONIT TESNIT d.d., Medvode, Slowenija  
 Art der Proben : Flachdichtungsqualität  
 Bezeichnung der Proben : "GRAFILIT SP (weiß)"  
 Art der Prüfkörper : Probplatten  
 Eingang der Proben : 21.10. und 22.10.1998  
 Probenehmer : Auftraggeber

### Untersuchungsergebnisse

1. Rezeptur wurde vorgelegt und überprüft

2. Grundanforderungen: O:V-Verhältnis 1:50 cm<sup>2</sup>/cm<sup>3</sup>

	1.-3. Tag	4.-6. Tag	7.-9. Tag	Richtwert für 3. Extraktion
Klarheit, Färbung, Geruch, Geschmack, Schaumbildung	n nb	n nb	n nb	nicht nennenswert beeinflusst
C-Abgabe [mg C/m <sup>2</sup> d]	4	3	3	≤ 125,0
Cl <sub>2</sub> -Zehrung [mg Cl <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> d]	30	25	20	≤ 150,0


3. Zusatzanforderungen:

BTX [mg/m <sup>2</sup> d]	1,06	1,26	1,22	
---------------------------	------	------	------	--

DE

Die untersuchten Proben "GRAFILIT SP (weiß)" entsprechen den Anforderungen der KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes (BGes.Bl. Jg. 77, 1. u. 2. Mitt. ff) im Bereich Dichtungen D2.

Karlsruhe, den 08.02.2004



Dr. I. Wagner

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses richtet sich nach andernorts festgelegten Bestimmungen. Sie endet jedoch spätestens 5 Jahre nach Ausstellungsdatum.

Die Veröffentlichung des Prüfzeugnisses - vollständig oder in Auszügen - ist ohne ausdrückliche Genehmigung von seiten der Prüfstelle nicht gestattet.